

КРАСКА FOREST

Тип	Масляная краска на алкидной основе.
Область применения	Предназначена для наружных и внутренних работ по пиленым и строганным деревянным поверхностям и пропитанной под давлением древесине. Применяется для окраски дощатых стен, оконных рам, перил, заборов. Не рекомендуется применять для окраски бревен.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход на 1 слой	8 - 11 м ² /л по строганой поверхности древесины; 6 - 8 м ² /л по пилёной поверхности древесины.
Сухой остаток	63 - 70%.
Плотность	1,17 - 1,34 кг/л.
Разбавитель	Уайт-спирит «Lakkabensiini 1050».
Способ нанесения	Наносится кистью.
Время высыхания, 23°C при отн. влажн. воздуха 50%	24 часа, следующий слой можно наносить через – 48 часов. Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания увеличится.
Блеск	Полуглянцевый.
База	А и С.
Колеровка	По каталогу Tikkurila «Краски для наружных работ», в большинство цветов каталогов «Тиккурила Симфония», а также по каталогу «Фасадная палитра ТЕКС».
Атмосферостойкость	Хорошая, в том числе в промышленной среде. Возможно незначительное выцветание, что характерно для масляных красок.
Хранение и транспортировка	Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, вдали от источников отопления. Выдерживает транспортировку и хранение при низких температурах. В случае хранения при отрицательной температуре перед применением краску выдержать при комнатной температуре и тщательно перемешать.
Срок годности	Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 5 лет.
Фасовка	0,9 л, 9 л.

КРАСКА FOREST

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и влажность древесины должна быть менее 20%. Во время обработки и высыхания состава температура воздуха должна быть выше +5°C, а относительная влажность воздуха – ниже 80%. Окраску следует производить заблаговременно до выпадения вечерней росы, так как под воздействием влаги свежая лакокрасочная пленка может тускнеть.
Предварительная подготовка	Поверхность очистить от грязи, пыли и посторонних включений. Ржавеющие металлические детали (шляпки гвоздей, скобы и т. п.) защитить грунтовкой «Grit black». С ранее окрашенной поверхности удалить отслаивающуюся краску скребком и щеткой. Загрязнения и плесень смыть гипохлоритным раствором, затем поверхность тщательно промыть чистой водой и высушить. Поверхность древесины ранее ни чем не обработанную, следует грунтовать антисептиком «Spill Base» на более ранней стадии строительства.
Окраска	Во избежание различий в оттенке, для окраски сплошной поверхности в одном сосуде смешать достаточное количество краски одной партии. Краску тщательно перемешать перед применением и наносить кистью. При необходимости разбавить уайт-спиритом не более чем на 10%. Краску наносить 2 слоями. Торцевые концы древесины окрашивать особенно тщательно.
Очистка инструментов	После окончания работ инструменты обработать уайт-спиритом или моющим средством для кистей.

ОХРАНА ТРУДА	Длительный контакт с кожей может вызвать аллергическую реакцию. Избегать вдыхания паров растворителей. Для защиты рук применять резиновые перчатки. В случае отравления незамедлительно обратиться к врачу и показать данную этикетку или тару. Хранить в недоступном для детей месте.
---------------------	--

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые сухие банки утилизировать совместно с бытовыми отходами.
--------------------------------	--