



Betolux Akva - Бетолукс Аква краска для пола

Тип	Водоразбавляемая полиуретано-акрилатная краска.
Область применения	Предназначена для окраски бетонных и деревянных полов и лестниц жилых, торговых и складских помещений, а также для бетонных полов саун и влажных помещений. Применяется для полов сухих и влажных помещений, подвергающихся умеренному механическому и химическому воздействию.
Объекты применения	Применяется для окраски бетонных и деревянных полов внутренних помещений, а также бетонных полов в саунах и душевых. Применяется также для ремонтной окраски полов, обработанных ранее алкидными или эпоксидными красками или лаками.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	       
Базис	А и С
Цвета	Колеруется по каталогу "Покрyтия для полов", а также в большинство цветов гаммы "Тиккурила Симфония".
Цветовые каталоги	Каталог цветов Покрyтия для пола
Степень блеска	Полуглянцевая
Класс эмиссии строительного материала	M1
Расход	5–7 м²/л.
Тара	0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л.
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится кистью или валиком.
Время высыхания при +23°C относительной влажности 50%	и От пыли около 15 мин. Следующий слой можно наносить прибл. через 1 час. Поверхность готова к эксплуатации через сутки, однако, достигает окончательной твердости и выдерживает механическое воздействие примерно через 2 недели.
Стойкость к химикатам	Выдерживает хорошо масла и уайт-спирит. Не выдерживает сильных растворителей, как, например, нитрорастворителей.
Сухой остаток	Ок. 35 %.
Плотность	Ок. 1,1–1,2 кг/л.
Хранение	Защищать от мороза.
Код	412-серия
Свидетельство о государственной регистрации	 Свидетельство о государственной регистрации
Сертификат пожарной безопасности	 Пожарный сертификат

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	Бетонная поверхность должна быть сухой и выдержанной не менее 4 недель. Относительная влажность бетона должна быть не выше 97 %. Во время окрасочных работ и высыхания температура воздуха, поверхности и краски должна быть не ниже +10 °C и относительная влажность воздуха – не выше 80 %.
-----------------------	---



Betolux Akva - Бетолукс Аква краска для пола

Предварительная подготовка

Неокрашенная поверхность:

Бетонные полы: Удалить цементный клей шлифовальной машиной. Удалить пыль от шлифовки.

Деревянные полы: Очистить от грязи, пыли, жира и масла.

Ранее окрашенная поверхность:

Вымыть поверхность раствором "Маалипесу", затем тщательно промыть водой и дать просохнуть. Отслаивающуюся краску удалить. Всю поверхность отшлифовать, пыль удалить.

Краску тщательно перемешать перед применением.

Окраска

Бетонные полы: Загрунтовать новые бетонные полы грунтовкой "Бетолукс Аква" или одним слоем разбавленной на 10 % краски "Бетолукс Аква".

Покрывную окраску новых и ранее окрашенных бетонных полов произвести 2–3 слоями неразбавленной краски "Бетолукс Аква". В качестве рабочего инструмента использовать коротковорсный валик, а на небольших участках – синтетическую кисть.

Деревянные полы: Покрывную окраску произвести 2–3 слоями неразбавленной краски "Бетолукс Аква". В качестве рабочего инструмента использовать синтетическую кисть.

Внимание! Краска быстро сохнет, поэтому окрасочные работы следует организовать таким образом, чтобы места стыков не были видны. Работу производить по направлению вдоль доски, окрашивая несколько досок зараз. Если необходимо подправить поверхность, то сделать это только после ее высыхания.

Очистка инструментов

Рабочие инструменты водой или моющим средством "Пенсселипесу".

Уход

В нормальных условиях окрашенное покрытие достигает своей окончательной твердости и износостойкости в течение 2 недель после окраски, поэтому рекомендуется избегать сильной очистки поверхности в этот период. Очищать поверхность мягкой щеткой или тряпкой.

Загрязненную поверхность можно очищать смоченной в нейтральном моющем растворе (pH 6–8) тканью.

ОХРАНА ТРУДА

Продукт не классифицирован, как опасный. На продукт имеется паспорт техники безопасности. [Паспорт техники безопасности](#)

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.

ТРАНСПОРТИРОВКА

VAK/ADR -

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.