



Paneeli-Assa Titan - Панели-Ясся Титан

Тип

Водоразбавляемый акрилатный лак для внутренних работ. Благодаря неорганическому защитному компоненту (УФ-диоксид титана), эффективно фильтрующему УФ-излучение солнца, лак придает долговечную защиту от потемнения древесины.

Область применения

Предназначен для лакировки поверхностей из светлых пород дерева, например, стен и потолков. Высохшее лаковое покрытие имеет светлый оттенок. Не применять для лакировки поверхностей из темных пород дерева.

Объекты применения

Применять для панельных стен и потолков, бревенчатых и других поверхностей из светлых пород дерева.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Степень блеска

Полуматовая

Класс эмиссии строительного материала

M1

Расход

На строганую поверхность 8-12 м²/л.

Тара

1 л, 3 л, 10 л.

Разбавитель

Вода

Способ нанесения

Наносится кистью или распылением.

Время высыхания при +23°C относительной влажности 50%

иОт пыли – ок. 30 минут.

Нанесение следующего слоя или шлифовку можно производить через 2–3 часа.

Сухой для эксплуатации через сутки. Лаковая пленка достигает своей окончательной твердости примерно через 1 месяц.

Сухой остаток

24 %.

Плотность

ок. 1,0 кг/л.

Хранение

Защищать от мороза.

Код

005 3165

Свидетельство о государственной регистрации

[Свидетельство о государственной регистрации](#)

Сертификат пожарной безопасности

[Пожарный сертификат](#)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке

Лакируемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха не ниже +10 °C и относительная влажность воздуха – 30–80 %.

Новая деревянная поверхность:

Очистить поверхность от пыли и грязи. Увлажнить поверхность для того, чтобы волокна древесины поднялись. Дать высохнуть и отшлифовать.

Удалить пыль от шлифовки.

Ранее лакированная поверхность:

Вымыть поверхность щелочным моющим средством "Маалипесу", затем тщательно промыть чистой водой. Удалить находящийся в очень плохом состоянии лак средством для снятия краски или шлифованием. Далее

Предварительная подготовка



Paneeli-Assa Titan - Панели-Ясся Титан

подготовить, как новую поверхность.

Лакирование

Перед применением и время от времени в течение работ лак тщательно перемешивать с целью обеспечения равномерного размешивания пигментного концентрата и матирующего компонента в нем. При необходимости, разбавить водой. Наносить состав 2 слоями по направлению волокон дерева. Лакировку рекомендуется производить непрерывно по всей поверхности, во избежание образования видных стыков. После нанесения первого слоя лака поверхность слегка отшлифовать.

Ремонтная лакировка:

Ранее лакированную лаком "Панели-Ясся Титан" поверхность можно лакировать заново однотипным водоразбавляемым лаком. См. пункт "Предварительная подготовка".

Очистка инструментов

Рабочие инструменты промыть водой или моющим средством "Пенсселипесу".

Уход

При необходимости, не ранее, чем примерно через 1 месяц после лакировки готовое покрытие можно очищать нейтральными (рН 6–8) моющими средствами с помощью отжатой мягкой щетки, ткани или губки. Поверхность нельзя оставлять мокрой. Особенно грязные поверхности можно очищать слабыми щелочными моющими средствами (рН 8–10) с помощью, например, тряпки или губки. После очистки поверхность необходимо вымыть тщательно чистой водой.

ОХРАНА ТРУДА

Продукт не классифицирован, как опасный. На продукт имеется паспорт техники безопасности. [Паспорт техники безопасности](#)

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

ТРАНСПОРТИРОВКА

Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно вывозить на свалку.

VAK/ADR -

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.