

Termal Musta Silikonimaali - Термал черная силиконовая краска

Тип Краска для термостойких покрытий на основе

силиконовой смолы.

Область применения Предназначена для окраски металлических

поверхностей внутри и снаружи помещений. Выдерживает температуру до 400°С при сухом

нагреве.

Объекты применения Только для профессионального использования.

Применяется для окраски металлических

предметов и мебели.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

KILITĀVĀ
GLOSS
MATT

M2/J

M2/J

 Цвета
 Черный.

 Степень блеска
 Полуматовая

 Расход
 16-20 м²/л.

 Тара
 1/10 л и 1/3 л.

Способ нанесения Наносится кистью или распылением.

Время высыхания при +23°C

относительной влажности 50%

иОт пыли – прим. 10 мин.

Для обработки – прим. 30 мин. при нормальных условиях.

Окончательное отверждение при 230°C – один час.

Атмосферостойкость Выдерживает температуру до 400°C.

 Сухой остаток
 20 %.

 Плотность
 1,0 кг/л.

Хранение И транспортировку при низких температурах.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура

окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C, а относительная

влажность воздуха менее 80%.

Предварительная подготовка Неокрашенная поверхность:

Очистить металлическую поверхность от грязи и пыли. Обезжирить Уайтспиритом 1050 или моющим средством "Маалипесу", тщательно

промыть водой и высушить.

Ранее окрашенная поверхность:

Удалить отслаивающийся слой скребком или стальной щеткой.

Окраска Краску тщательно перемешать перед применением. Перемешивать также во

время окраски. Краску наносить тонким слоем кистью или распылением, рекомендуемая толщина сухой пленки 15 мкм. Обычно достаточно нанесения в

один слой

Окончательное отвердевание пленки предполагает нагревание при 230°C в



Termal Musta Silikonimaali - Термал черная силиконовая краска

течение одного часа.

Очистка инструментов Рабочие инструменты вымыть Растворителем 1031 или моющим средством

"Пенсселипесу".

Уход Поверхность можно подвергать легкой очистке с помощью мягкой щетки.

ОХРАНА ТРУДА



Вредный

Содержит ксилол и н-бутанол. Вредный. ОГНЕОПАСНЫЙ. ВРЕДЕН ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ПРИ ВДЫХАНИИ И ПОПАДАНИИ НА КОЖУ. РАЗДРАЖАЕТ КОЖУ. ОПАСНОСТЬ СЕРЬЕЗНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ГЛАЗ. Избегать вдыхания паров растворителей или пыли от распыления. Организовать эффективную вентиляцию. Использовать соответствующую защитную одежду и перчатки и средства защиты глаз/лица. При попадании в глаза немедленно промыть обильным количеством воды и обратиться к врачу. При попадании вовнутрь немедленно обратиться к врачу и показать данную упаковку или этикетку. Хранить в недоступном для детей месте. На краску имеется паспорт техники безопасности.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку

- соблюдать местное законодательство.

ТРАНСПОРТИРОВКА

VAK/ADR 3 III

Tip050406 / akk060406 / lko260506 / 0067689

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.