

OASIS Super White

Тип	Водно-дисперсионная краска для потолков с высокой степенью белизны.
Область применения	Предназначена для окраски потолков в сухих помещениях по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, зашпатлеванным поверхностям, гипсокартону, древесностружечным и древесноволокнистым плитам. Рекомендована для окраски в зданиях и сооружениях типа А, Б и В (в том числе в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход на 1 слой	5-7 м ² /л по неровной впитывающей поверхности; 8-10 м ² /л по ровной невпитывающей поверхности.
Сухой остаток	Ок. 61%
Плотность	1,5 - 1,7 кг/л
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится валиком, кистью или распылением. При необходимости разбавляется водой: не более 5% по объёму при нанесении кистью или валиком, не более 10% при нанесении распылением.
Время высыхания при +20°C и относительной влажности 65%	1,5 часа. Следующий слой можно наносить через 1,5 - 2 часа.
Блеск	Глубокоматовый
Цвет	Белый.
Колеровка	Краску можно колеровать вручную колеровочными красками на водно-дисперсионной основе в соотношении не более 10% от объема краски.
Хранение и транспортировка	При температуре не ниже +5°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей.
Срок годности	Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 3 года.
Фасовка	0,9 л, 3 л, 9 л

OASIS Super White

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности и воздуха должна быть не менее +5°C, относительная влажность воздуха - не выше 80%.
Предварительная подготовка	Неокрашенную поверхность необходимо очистить от загрязнений, пыли и жира. С ранее окрашенной поверхности снять скребком отслаивающуюся краску и всю поверхность отшлифовать, пыль удалить. Меловую побелку или известковую краску полностью удалить, после чего промыть поверхность водой с моющим средством, а затем чистой водой. Неровности и дефекты поверхности зашпатлевать шпатлевкой FINNFILLER или сухой строительной смесью, с обязательной проверкой ее на совместимость с краской. После высыхания поверхность отшлифовать, пыль удалить. Впитывающие и пористые поверхности рекомендуется грунтовать грунтовкой MORAINЕ STRONG.
Окраска	Краску перед применением перемешать, при необходимости разбавить водой: не более 5% по объёму при нанесении кистью или валиком, либо не более 10% при нанесении распылением. Краску наносить в два слоя. Окрасочные работы проводить при температуре не ниже +5°C.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть водой.

ОХРАНА ТРУДА Краска пожаро- и взрывобезопасна. Избегать попадания в глаза. При попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. При работе использовать резиновые перчатки.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Пустые сухие банки утилизировать как бытовые отходы. Остатки краски не выливать в канализацию и водоемы.