

ROLLPLAST OLSTA

СИЛИКОНОВОЕ ФАКТУРНОЕ ПОКРЫТИЕ С ЭФФЕКТОМ "ШУБА"

- Готовая к применению толстослойная штукатурка на основе силиконового связующего предназначена для отделки фасадов жилых и общественных зданий.
- Стойкая к воздействию УФ–излучения
- Обладает высокой паропроницаемостью
- Атмосферостойкая
- Стойкая к возникновению грибка, плесени и водорослей
- Можно наносить краскопультом
- Повышенная износостойкость
- Скрывает мелкие дефекты поверхности
- Шелковистоматовая

Область применения

Фактурная штукатурка на основе силиконового связующего идеально подходит в качестве декоративно-защитного покрытия для теплоизоляционных систем фасадов «мокрого» типа. Хорошо скрывает небольшие дефекты основания.

Подходит для нанесения снаружи и внутри зданий и помещений на предварительно подготовленные минеральные основания: бетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, цемент, цементная штукатурка, гипс, гипсовые и гипсокартонные плиты и т.д.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть однородной, выровненной, сухой и чистой. Имеющиеся непрочные части и отстающие слои старых покрытий удалить. Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпатлёвочных составов. Шпатлёвку отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Пыль удалить с помощью мягкой щётки или пылесосом. Предварительно обработать поверхность грунтом глубокого проникновения Exterior Primer.

Способ нанесения

Перед применением штукатурку тщательно перемешайте. Для нанесения используйте структурный валик или краскопульт. Штукатурка наносится при температуре воздуха и поверхности от 5°C до 25°C. Полное высыхание покрытия – от 48 до 72 часов в зависимости от толщины слоя, температуры и влажности окружающей среды. Влажная уборка поверхности может производиться не ранее, чем через 28 дней после нанесения штукатурки.

Характеристики

Связующее	акриловое связующие с добавлением силиконовой смолы
Разбавитель	вода
Расход по подготовленной загрунтованной поверхности	1,0-1,5

(кг/м²) в один слой

Плотность (кг/м ³)	1,77-1,80
Температура нанесения	от +5 до +25°C
Время полного высыхания покрытия	48 часов
Полный набор прочности покрытием	28 дней
Цвет	белый
Система колеровки	по веерам NSC, RAL, Monicolor NOVA
Срок хранения	48 месяцев при t° от +5 до +25°C

WWW.FUKSI.RU
