

Bayramix Micro Mineral

Фракция 0,2-0,5 мм.

Мраморная штукатурка микрофракции с широкой палитрой ярких цветов. Оптимальна для нанесения краскопультом.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ МАТЕРИАЛА

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУР

ВЫСОКАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ

ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫЙ

УСТОЙЧИВОСТЬ К АТМОСФЕРНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ

УСТОЙЧИВОСТЬ К МЫТЬЮ И ИСТИРАНИЮ

Характеристики Micro Mineral

Инструменты: Шпатель, краскопульт

Температура обработки: минимальная температура обработки +5°C

Упаковка: пластиковые ведра 25 кг

Область применения

Штукатурка предназначена для изготовления декоративных покрытий “мозаичной” фактуры, использующихся для оформления внутренних и фасадных поверхностей. Также применяется при устройстве систем наружной теплоизоляции фасадов. Наносится на все минеральные основания, включая асбестоцемент, гипсовые штукатурки, ДСП, ДВП, фанеру, гипсокартон и бетон.

Наиболее эффективна:

Внутри зданий - на выступающих, подверженных повышенному истиранию, участках стен (при входах, в коридорах, лестничных клетках и т.д.)

Снаружи зданий - на поверхностях, подверженных загрязнению и воздействию атмосферных осадков (на цоколях, парапетах, балюстрадах, в проемах дверей, окон и т.д.).

Подготовка поверхности

Основа должна быть чистой, сухой, ровной и прочной. Поверхность рекомендуется предварительно обработать укрывающим грунтом Астар. Грунт желательно предварительно подкolorовать в основной цвет мраморной штукатурки. После полного высыхания грунта можно наносить мраморную штукатурку Bayramix Micromineral (Микроминерал).

Нанесение

Добавление воды является обязательным этапом при подготовке материала к работе. Текучесть материала должна напоминать густую пластичную массу. Пропорции воды диктуются текучестью материала (примерно 1,0-1,5 литра воды на 25 кг материала).

При нанесении придерживаться принципа «от угла до угла», т.е. одну стену обрабатывать без перерыва. Для получения ровных стыков и углов рекомендуется использовать малярный скотч. Идеальным считается нанесение Baugamix Micromineral (Микроминерал) в один слой (толщиной в полторы крошки).

Наносить краскопультom (давление в компрессоре - 6-7атм.) на расстоянии 25-45 см от поверхности или нержавеющей металлической кельмой и мастерком. Для снижения шероховатости готовой поверхности через 15-20 минут, пока материал ещё сырой, произвести заглаживание металлической кельмой.

Цвет Micro Mineral	Астар Кварцевый по каталогу
601	V 084
602	G 080
603	J 087
604	F 088
605	F 156
606	X 084
607	L 101
608	F 107
609	F 091
610	Y 010
611	F 088
612	F 039
613	V 066
614	F 107
615	F 107
616	S 018
617	J 122
618	V 139
619	V 139
620	G 090