

SPECIALTY DRY ERASE PAINT

КРАСКА С ЭФФЕКТОМ МАРКЕРНОЙ ДОСКИ БЕЛАЯ

SPECIALTY DRY ERASE PAINT – двухкомпонентное гладкое твердое покрытие с эффектом «маркерной доски» с сухим или влажным стиранием надписей. Нарисуйте, оставьте сообщения с помощью маркера, после стирания надписи или рисунка не остается ни пятен, ни царапин, ни сколов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:

- легок в нанесении, не требует специальных навыков;
- образует на поверхности ультратвердое и стойкое к истиранию покрытие;
- практически без запаха, что позволяет использовать краску в закрытых помещениях; не требует дополнительного защитного слоя; для внутренних работ.

АДГЕЗИЯ: прекрасная адгезия к гипсокартонным, оштукатуренным, металлическим и деревянным поверхностям.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: позволяет превратить в маркерную доску стены, двери, ящики с игрушками и многие другие поверхности в детских и игровых комнатах, на кухне, в офисе, гаражах, прачечных, общежитиях, цокольных помещениях и др. **Ограничения:** не рекомендуется для интенсивного (коммерческого) применения. Окрашенная поверхность совместима с маркерами только на водной основе.

Примечание: для коммерческого применения используйте Professional Dry Erase-составы: #270196 – белый или # 270197 – прозрачный.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: гладкое твердое белое покрытие с глянцевым блеском.

СОСТАВ: эпоксид, диоксид титана, гликоль, вода. **ЛОВ:** менее 100 г/л.

УПАКОВКА: двухкомпонентный набор в картонной коробке.

Банка базового покрытия общим объемом 0,946л со свободным объемом для активатора содержит: базовое покрытие (Часть В) 0,561 л + активатор (Часть А), 0,236 л (соотношение 19:8), всего 0,797 л.

ВЕС: 1,15 кг/л.

СУХОЙ ОСТАТОК: 43,3% по массе (активированный состав).

РАСХОД: зависит от типа поверхности, на которую наносится краска, а также от ее подготовки. Для хорошо подготовленной (прогрунтованной) поверхности: 5 м² /в 2 слоя.

ИНСТРУМЕНТ: поролоновая кисть, плотный поролоновый валик.

Ограничения: не использовать краскопульт для распыления.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть чистой, сухой, свободной от грязи, пыли, жировых и масляных пятен. Удалите всю пыль, грязь, жировые и масляные пятна, солевые и химические загрязнения мытьем поверхности мощными средствами или другими подходящими очистителями. Затем тщательно промойте водой и дайте полностью просохнуть. Слегка отшлифуйте ранее окрашенные поверхности, затем протрите влажной безворсовой тряпочкой и дайте полностью просохнуть.

СМЕШИВАНИЕ

Перед тем, как соединить часть А (отвердитель) с частью В (базовое покрытие), тщательно перемешайте каждый из компонентов отдельно! Влейте отвердитель в большую банку с основой и тщательно перемешайте в течение минимум 2 минут, до тех пор, пока состав не приобретет однородный вид.

НЕ РАЗБАВЛЯТЬ!

Индукционный период отсутствует, ждать после перемешивания не требуется! Не оставляйте состав под прямыми солнечными лучами.

Использовать активированный состав необходимо в течение 1 часа!

НАНЕСЕНИЕ

Наносить краску в хорошо проветриваемом помещении при температуре выше 10°C до 32°C и влажности ниже 85%, чтобы обеспечить надлежащее время высыхания. Наклейте малярный скотч вокруг поверхностей, предназначенных для окрашивания.

Налейте краску в лоток для краски. Нанесите краску плотным поролоновым валиком, предназначенным для создания гладкого покрытия. Для небольших площадей используйте поролоновую кисть.

На белые или окрашенные в светлые тона поверхности нанесите минимум 2 слоя краски. Чтобы полностью укрыть поверхности, окрашенные в темные тона, необходимо нанести 3 слоя краски. Необходимое время высыхания между нанесениями – 20-30 минут при температуре 21-27°C и относительной влажности 50%. При более низких температурах время высыхания увеличивается.

Дополнительные защитные слои лака и иных составов не требуются.

Во избежание возможного повреждения красочного покрытия, через 1 час после нанесения последнего слоя краски, удалите все самоклеящиеся ленты/малярный скотч, которым были защищены окружающие поверхности.

Через 3 дня после нанесения последнего слоя краски поверхность с эффектом маркерной доски готова к использованию.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

- до отлипа – 1 час;
- повторное нанесение – 20-30 минут; полное отверждение – 3 дня.

Первое использование маркерной доски: после полного отверждения красочной пленки (через 3 дня), обязательно проведите тестовое окрашивание! Для этого нарисуйте/обильно испишите окрашенную поверхность маркерами и тут же удалите надписи/рисунок мягкой безворсовой тряпкой. Если следы маркера не удалились полностью, используйте для очистки специальный спрей-очиститель. Подождите, пока поверхность высохнет. Маркерная доска готова к использованию!

Уход за окрашенной поверхностью: при надлежащем уходе поверхности, покрытые Rust-Oleum Dry Erase, сохраняют прекрасный блестящий вид на много лет. Для длительной службы окрашенной поверхности, рекомендуется пользоваться маркерами с чернилами только на водной основе и безворсовой тряпкой для удаления записей. Другие виды маркеров могут не полностью удаляться с окрашенной поверхности или повредить красочный слой.

Маркерную доску необходимо очищать только неабразивными веществами и мягкими чистящими средствами. Использование отбеливателя или чистящих веществ, основанных на хлоре, может вызвать побледнение или изменение цвета. Если поверхность потускнеет, блеск можно вернуть полирующим средством.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СОЗДАНИЮ МАГНИТНО-МАРКЕРНОЙ ДОСКИ

Шаг 1. Нанесите SPECIALTY MAGNETIC PRIMER в соответствии с инструкцией по нанесению магнетирующего грунта. Для качественного магнитного эффекта рекомендуется нанести 4 слоя (3 обязательных + 1 дополнительный на каждые 2 слоя верхних покрытий).

Шаг 2. Через 48 часов после нанесения последнего слоя магнитного грунта нанесите адгезионный грунт Rust-Oleum® Zinsser® Bulls Eye 1-2-3®. Дайте поверхности просохнуть в течение минимум 24 часов.

Шаг 3. Нанесите SPECIALTY DRY ERASE PAINT в соответствии с вышеприведенной инструкцией по нанесению краски с эффектом маркерной доски.

Очистка: промойте инструменты сразу после использования теплой водой с мылом.

Меры предосторожности: в случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы.

SPECIALTY CLEAR DRY ERASE

КРАСКА С ЭФФЕКТОМ МАРКЕРНОЙ ДОСКИ ПРОЗРАЧНАЯ

SPECIALTY CLEAR DRY ERASE – двухкомпонентное прозрачное гладкое твердое покрытие с эффектом «маркерной доски» с сухим или влажным стиранием надписей. Нарисуйте, оставьте сообщения с помощью маркера, после стирания надписи или рисунка не остается ни пятен, ни царапин, ни сколов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:

- легка в нанесении, не требует специальных навыков;
- образует на поверхности ультратвердое и стойкое к истиранию покрытие;
- не изменяет и не портит исходный вид поверхности;
- практически без запаха, что позволяет использовать краску в закрытых помещениях; не требует дополнительного защитного слоя; для внутренних работ.

АДГЕЗИЯ: прекрасная адгезия гипсокартонным, оштукатуренным, металлическим и деревянным поверхностям.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: позволяет превратить в маркерную доску стены, двери, ящики с игрушками и многие другие поверхности в детских и игровых комнатах, на кухне, в офисе, гаражах, прачечных, общежитиях, цокольных помещениях и др. **Ограничения:** не рекомендуется для интенсивного (коммерческого) применения. Окрашенная поверхность совместима с маркерами только на водной основе.

Примечание: для коммерческого применения используйте Professional Dry Erase-составы: #270196 – белый или # 270197 – прозрачный.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: кристально прозрачное глянцевое покрытие.

СОСТАВ: полиамин-эпоксид, гликолевый эфир, вода. **ЛОВ:** 45 г/л.

УПАКОВКА: двухкомпонентный набор в картонной коробке.

Банка базового покрытия общим объемом 0,946л со свободным объемом для активатора содержит: базовое покрытие (Часть В) 0,355 л + активатор (Часть А), 0,118 л. (соотношение 3:1), всего 0,473 л.

ВЕС: 1,05 кг/л.

СУХОЙ ОСТАТОК: 46,8 % по массе (активированный состав).

РАСХОД: зависит от типа поверхности, на которую наносится краска, а также от ее подготовки. Для хорошо подготовленной (прогрунтованной) поверхности: 4,5 м²/в 2 слоя.

ИНСТРУМЕНТ: поролоновая кисть, плотный поролоновый валик.

Ограничения: не использовать распыление.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть чистой, сухой, свободной от грязи, пыли, жировых и масляных пятен. Удалите всю пыль, грязь, жировые и масляные пятна, солевые и химические загрязнения мытьем поверхности мощными средствами или другими подходящими очистителями. Затем тщательно промойте водой и дайте полностью просохнуть. Слегка отшлифуйте ранее окрашенные поверхности, затем протрите влажной безворсовой тряпочкой и дайте полностью просохнуть.

Грунтование: используйте прозрачный грунт B-I-N® ADVANCED SYNTHETIC SHELLAC SEALER CLEAR для увеличения адгезии и укрывистости краски с эффектом маркерной доски CLEAR DRY ERASE. Особенно рекомендуется для оголенных деревянных и других пористых поверхностей. Следуйте указаниям производителя по нанесению и времени высыхания прозрачного грунта.

СМЕШИВАНИЕ

Перед тем, как соединить часть А (отвердитель) с частью В (базовое покрытие), тщательно перемешайте каждый из компонентов отдельно! Влейте отвердитель в большую банку с основой и

тщательно перемешайте в течение минимум 2 минут, до тех пор, пока состав не приобретет однородный вид.

НЕ РАЗБАВЛЯТЬ!

Индукционный период отсутствует, ждать после перемешивания не требуется! Не оставляйте состав под прямыми солнечными лучами.

Использовать активированный состав необходимо в течение 1,5 часов!

НАНЕСЕНИЕ

Наносить краску в хорошо проветриваемом помещении при температуре от 10°C до 32°C и влажности ниже 85%, чтобы обеспечить надлежащее время высыхания. Наклейте малярный скотч вокруг поверхностей, предназначенных для окрашивания.

Налейте краску в лоток для краски и нанесите плотным поролоновым валиком, предназначенным для создания гладкого покрытия. Для небольших площадей используйте поролоновую кисть.

При желании можно нанести второй слой покрытия. Необходимое время высыхания между нанесениями – 5-6 часов при температуре 21-27°C и относительной влажности 50%. При более низких температурах и/или высокой влажности время высыхания увеличивается.

Дополнительные защитные слои лака и иных составов не требуются.

Во избежание возможного повреждения красочного покрытия, через 1 час после нанесения последнего слоя краски, удалите все самоклеящиеся ленты/малярный скотч, которыми были защищены окружающие поверхности.

Через 3 дня после нанесения последнего слоя краски поверхность с эффектом маркерной доски готова к использованию.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

- до отлипа – 3-4 часа;
- повторное нанесение – 5-6 часов; полное отверждение – 3 дня.

Первое использование маркерной доски: после полного отверждения красочной пленки (через 3 дня), обязательно проведите тестовое окрашивание! Для этого нарисуйте/ обильно испишите окрашенную поверхность маркерами и тут же удалите надписи/рисунок мягкой безворсовой тряпкой. Если следы маркера не удалились полностью, используйте для очистки специальный спрей-очиститель. Подождите, пока поверхность высохнет. Маркерная доска готова к использованию!

Уход за окрашенной поверхностью: при надлежащем уходе поверхности, покрытые Rust-Oleum Dry Erase, сохраняют прекрасный блестящий вид на много лет. Для длительной службы окрашенной поверхности, рекомендуется пользоваться маркерами с чернилами только на водной основе и безворсовой тряпкой для удаления записей. Другие виды маркеров могут не полностью удаляться с окрашенной поверхности или повредить красочный слой.

Маркерную доску необходимо очищать только неабразивными веществами и мягкими чистящими средствами. Использование отбеливателя или чистящих веществ, основанных на хлоре, может вызвать побледнение или изменение цвета. Если поверхность потускнеет, блеск можно вернуть полирующим средством.

Очистка: промойте инструменты сразу после использования теплой водой с мылом.

Меры предосторожности: в случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы.

Держите подальше от детей!

Беречь от замораживания!

СРОК ГОДНОСТИ: 5 лет. Дата изготовления на упаковке.

Этот документ с сайта www.fuksi.ru
