

Bayramix Mineral Gold

Мраморная штукатурка с перламутровой мраморной крошкой, в двух фракциях.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ МАТЕРИАЛА

ВЫСОКАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУР

УСТОЙЧИВОСТЬ К АТМОСФЕРНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ

ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫЙ

УСТОЙЧИВОСТЬ К МЫТЬЮ И ИСТИРАНИЮ

Характеристики Luxury Mineral

Инструменты: Шпатель

Температура обработки: минимальная температура обработки +5°C

Упаковка: пластиковые ведра

Область применения

Штукатурка предназначена для изготовления декоративных покрытий “мозаичной” фактуры для оформления поверхностей на фасадах и в интерьере. Рекомендуется в качестве декоративного слоя при устройстве систем наружной теплоизоляции фасадов. Наносится на все минеральные основания, включая асбестоцемент, гипсовые штукатурки, ДСП, ДВП, фанеру, гипсокартон и бетон.

Наиболее эффективна:

Внутри зданий - на выступающих, подверженных повышенному истиранию, участках стен (при входах, в коридорах, лестничных клетках и т.д.)

Снаружи зданий - на поверхностях, подверженных загрязнению и воздействию атмосферных осадков (на цоколях, парапетах, балюстрадах, в проемах дверей, окон и т.д.)

Подготовка поверхности

Основа должна быть чистой, сухой, ровной и прочной. Удалить остатки старых покрытий. Обработать поверхность проникающим грунтом «Астар ФИКС» (при нанесении материала на стекломгнезитовый лист рекомендуется использовать специальный «Грунт по стекломгнезиту»). Дефектные участки зашпатлевать. Завершить подготовку основания укрывающим грунтом «Астар Кварцевый», предварительно заколерованным в цвет декоративного покрытия. «Минерал ГОЛД» наносить после полного высыхания грунта (не менее 24 часов).

Нанесение

Перед применением «Минерал ГОЛД» перемешать, довести до нужной консистенции водой: 1-1,5 литра на 25кг материала. При нанесении придерживаться принципа "от угла до угла", т.е. одну стену обрабатывать без перерыва. Важно следить за равномерным нанесением материала, не допуская образования нахлестов. По истечении 15-20 мин. произвести заглаживание ещё сырой поверхности чистым инструментом смоченным водой. Для получения ровных стыков и углов рекомендуется использовать малярный скотч; его следует удалять до затвердения покрытия.

Идеальным считается нанесение «Минерал ГОЛД» в один слой толщиной в полторы-две крошки.

Рекомендуем цвета грунта Астар Кварцевый под мраморные штукатурки по каталогу Monicolor NOVA

Цвет штукатурки	Цвет грунта	Цвет штукатурки	Цвет грунта
G008	J 120	GN011	S 136
G078	J 097	GN019	K 118
G081	J 014	GN027	J 122
G082	N 123	GN029	K 121
G084	J 126	GN031	X 088
G091	K 127	GN041	H 096
G099	L 114	GN049	N 084
G102	F 161	GN059	N 084
G128	S 040	GN061	V 101
G136	N 083	GN202	H 114
G144	J 118	GN530	J 087
G580	G 127	GN550	G 096