

# Клей для дерева Titebond II Premium Wood Glue

Единственный однокомпонентный клей, удовлетворяющий самому жесткому стандарту ANSY TYPE II по влагостойкости

- Прозрачен, после высыхания!
- Обеспечивает сильное начальное схватывание и малое время прессования
- Обеспечивает прочность клеевого шва более высокую, чем прочность самой древесины
- Не абразивен: не портит режущие инструменты при завершающей обработке
- Высокая устойчивость к действию тепла и растворителей
- Устойчив к акустическим колебаниям
- Удаляется влажной тканью до засыхания

## Физические свойства

- **Основа:** полиалифатическая эмульсия с поперечными связями
- **Состояние:** вязкая жидкость
- **Цвет:** матовый, после высыхания прозрачный
- **Сухой остаток:** 48%
- **Вязкость:** 4000 мПа\*с
- **Плотность:** ~ 1.1 кг/л
- **Кислотность pH:** 3
- **Стойкость к замораживанию:** стабилен
- **Срок хранения:** 24 мес в заводской упаковке при 20°C
- **Класс влагостойкости:** D3

## Указания по применению

- **Температура применения:** +12°C
- **Температура эксплуатации:** -30...+50°C
- **Расход:** 180 г/м<sup>2</sup>
- **Рабочее время:** 10-20 мин в зависимости от условий. Рабочие поверхности должны быть сухими, очищенными от масел, жиров, грязи, отслоившейся старой краски и любых других материалов, уменьшающих адгезию
- **Чистка:** очищается водой до засыхания. После засыхания излишки удаляются механическим путем

## Особенности

- Замораживание не меняет структуру клея, но приводит к его загустеванию
- После длительного хранения перед использованием для восстановления свойств клей тщательно перемешать
- Удовлетворяет требованиям стандарта ASTM C557 (США) и AFG-01 D3498 Американской Ассоциации производителей фанеры, DIN EN204 D3

## Не рекомендуется

Использовать для подводных соединений

## Меры предосторожности

Использовать только в хорошо вентилируемых помещениях. Может вызвать раздражение кожи. Если появляется головокружение или другие неприятные эффекты, необходимо выйти на свежий воздух, проконсультироваться с врачом. При попадании клея в глаза промойте их в течение 15 минут проточной водой. При попадании клея на кожу вытрите его и промойте кожу мыльной водой.  
Храните клей в местах, недоступных детям!  
Используйте только по прямому назначению.

**Хранить и транспортировать при t > 5°C.**