



ANTICI

Декоративное покрытие с флоками и мозаичным эффектом

Вас завораживает красота и величие античной архитектуры, благородные стены старой Европы, хранящие дух времени? Декоративное покрытие Antici – простой и современный способ привнести в интерьер своего дома тепло и, одновременно, торжественность состаренного камня.

Свойства

- Экологичное
- Выдерживает влажную уборку
- Возможность реставрации
- Для поверхностей с высокой эксплуатационной нагрузкой

Колеровка

Базы: White (Белый), Black (Черный), Silver (Серебро), Oro (Золото), Granito (Гранито).
Колеровка материала осуществляется универсальными пигментными пастами.

Внимание!

Материал необходимо колеровать непосредственно перед нанесением.
Перемешивать материал только ручным способом. Не допускается перемешивать материал с использованием гироскопических и вибрационных миксеров.

Область применения

Применяется для создания различных стилей декора и получения покрытий без швов и соединений на стенах, потолках, колоннах, фризах и других архитектурных деталях внутри помещений.

Расход

| | |
|---|--|
| 1. Primer грунт глубокого проникновения, используется для улучшения адгезии к последующим декоративно-отделочным слоям, укрепления и обеспыливания поверхности. Расход зависит от шероховатости, пористости и впитываемости поверхности. | 0,1-0,2 л/м ² по гладкой поверхности. Наносить в 1 слой. |
| 2. Base грунт-краска, используется для цветового выравнивания подготавливаемой поверхности, а также для улучшения адгезии и удобства нанесения последующих финишных декоративных покрытий. | 0,1-0,2 л/м ² по гладкой поверхности. Рекомендуется наносить в 1-2 слоя. |
| 3. Antici декоративное покрытие | 0,15-0,2 л/м ² |

Инструмент

Валик, кисть, шпатель, краскопульт

Тип поверхности

Наносить на предварительно подготовленные минеральные основания: бетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, цемент, цементная штукатурка, гипс, гипсовые и гипсокартонные плиты и т.д.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть однородной, выровненной, сухой и чистой. Имеющиеся непрочные части и отстающие слои старых покрытий удалить.
Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпаклевочных составов. Шпатлевку отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Пыль удалить с помощью мягкой щетки или пылесосом.

Нанесение

1. Перед нанесением декоративного покрытия защитить неокрашиваемые участки монтажным скотчем, и плёнкой.
2. При нанесении с помощью краскопульта, во избежание неравномерного рисунка, защитите пленкой смежные стены с окрашиваемой.
3. Обработайте поверхность грунтом глубокого проникновения Primer валиком, кистью.



4. После полного высыхания грунта нанесите грунт-краску Base валиком с ворсом, так, чтобы поверхность была идеально гладкой, без шубки. Для этого раскатывайте грунт-краску Base в разных направлениях по поверхности. После полного высыхания первого слоя нанесите второй слой, если это необходимо. В труднодоступных местах воспользуйтесь кистью.
Рекомендуется колеровать грунт-краску Base на полтона светлее финишного покрытия.
5. Перед нанесением материал Antici перемешайте вручную. Материал готов к нанесению. Нанесение материала начинайте с верхнего левого угла, двигаясь к правому нижнему. Во избежание заметных стыков на поверхности всегда работайте по мокрому краю, оставляя по краям минимальное количество материала.
6. **Нанесение материала Antici с помощью кисти и шпательки.** Нанесите материал небольшими участками на высушенную базовую краску, при помощи плоской кисти, перекрещивающими мазками, распределяя флоксы по поверхности в разных направлениях. Через 5-10 минут, когда материал подсохнет, шпателькой легкими приглаживающими движениями, распределите флоксы на стене в разных направлениях. При надавливании шпательки, флоксы начнут лопаться, оставляя небольшие белые следы за собой. Время, через которое необходимо начать распределение флоксов шпателькой, может изменяться в зависимости от условий окружающей среды. Работу шпателькой начинайте, когда основа материала Antici станет более матовой, а флоксы, слегка выступающие относительно поверхности, будут еще иметь характерный блеск невысохшего материала.
По желанию, флоксы можно не распределять шпателькой. При высыхании флоксы дадут усадку, что придаст поверхности более строгий вид рисунка.
7. **Нанесение материала Antici с помощью краскопульта.** Перед нанесением материал Antici перемешайте вручную. Допускается разбавление водой на 30-40%. После разбавления тщательно перемешаете материал вручную. Распыление краски с помощью краскопульта производите участками примерно по 1 м² в длину, сначала всю верхнюю часть стены, затем нижнюю. Для нанесения более равномерного покрытия, старайтесь, чтобы каждый последующий проход на 50% перекрывал предыдущий. Следите за уровнем краски в баке, он никогда не должен быть ниже уровня бака.
Рекомендуемые параметры оборудования: давление 2-3 атмосферы, диаметр насадки 3,5 мм.
Не начинайте распыление от угла, а проходите места углов с уже включенным краскопультом, начиная нанесение с участка соседней стены.
Во избежание возникновения неравномерно окрашенных участков, нажимайте на курок краскопульта только после того, как движение руки с пистолетом уже начато, и выключайте краскопульт до окончания движения руки. Перемещение краскопульта должно производиться перпендикулярно стене с постоянной скоростью, не задерживаясь на одном месте, достаточно медленно для получения лучшего результата, но и сравнительно быстро во избежание появления пятен и подтёков. Нанесение производите на расстоянии 50-70 см от стены. После завершения нанесения краскопультом оставьте покрытие высохнуть.
По желанию, флоксы можно распределить шпателькой. Работу шпателькой необходимо начинать через 5-10 минут, когда материал подсохнет (см. п. 6 инструкции).
8. Материал наносить при температуре воздуха 15-25 °С и относительной влажности воздуха не более 65%.
9. Не допускается смешивание с материалами других производителей.

Состав

Водная дисперсия акрилового полимера, мягкие флоксы, загуститель, функциональные добавки, вода.

Высыхание

Сухой на ощупь - 1 час, полное высыхание - 24 часа при температуре воздуха 22°С и относительной влажности не более 65%.

Окончательную твердость и износостойкость покрытие приобретает через 28 дней

Время высыхания материалов может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.

Хранение и транспортировка

18 месяцев с даты изготовления в не вскрытой упаковке при температуре от 5°С до 25°С.

Упаковка

Пластиковые ведра 1л, 5л.

Технические условия

ТУ 5368-004-21326390-2013

Утилизация отходов

Остатки материала утилизировать со строительными отходами или как бытовой мусор.

