

Bayramix Macro Mineral

Фракция 1,5-2,0 мм.

Мраморная штукатурка из натурального камня с ярко выраженной фактурой.

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ ПРОДУКТ

ВЫСОКАЯ СТОЙКОСТЬ К МЕХАНИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУР

ОБЛАДАЕТ СТОЙКОСТЬЮ К АТМОСФЕРНЫМ ОСАДКАМ

ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ

ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ

ДОПУСКАЕТСЯ ОБРАБОТКА МОЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ, В Т.Ч. 10% РАСТВОРОМ ХЛОРАМИНА

Характеристики Macro Mineral

Инструменты: Шпатель

Температура обработки: не обрабатывать при температуре ниже +5°C (температура воздуха и объекта)

Упаковка: пластиковые ведра 20 кг

Область применения

Штукатурка предназначена для оформления интерьерных и фасадных поверхностей. Рекомендуется в качестве декоративного слоя при устройстве систем наружной теплоизоляции фасадов. Наносится на все минеральные основания, включая асбестоцемент, гипсовые штукатурки, ДСП, ДВП, фанеру, гипсокартон и бетон.

Наиболее эффективна на выступающих, подверженных повышенному истиранию, участках стен (при входах, в коридорах, лестничных клетках и т.д.) и цоколях зданий и сооружений

Подготовка поверхности

Основание должно быть ровной, прочной, чистой, и сухой. Имеющиеся на поверхности остатки старых покрытий тщательно удалить и прогрунтовать проникающим грунтом «АстарФикс». Зашпатлевать дефектные участки. Завершить подготовку основания грунтом «Астар Кварцевый», предварительно подколерованным в основной цвет декоративного покрытия. Macro Mineral наносим после полного высыхания грунта (не менее 24 часов).

Нанесение

Перед применением мраморную штукатурку доводим до нужной консистенции водой: около 1,0 литра воды на 20 кг материала. При нанесении работать без перерыва «от угла до угла» всю стену. Важно следить за равномерным нанесением материала, не допуская образования наплывов (наплывов, утолщений). По истечении 15-20 мин. произвести заглаживание ещё сырой поверхности чистым влажным инструментом. Для получения ровных стыков и углов использовать малярный скотч; его следует удалить до затвердения

материала. Идеальным считается нанесение «Байрамикс Макро Минерала» в один слой толщиной в полторы-две крошки.

Рекомендуем цвета грунта Астар Кварцевый под Макро Mineral по каталогу Monicolor NOVA.

Цвет Макро Mineral	Астар Кварцевый по каталогу Monicolor NOVA
1011	не колер. B2
1012	J 157
1013	K 157
1014	L 158
1015	не колер. B2
1016	J 050
1017	X 092
1018	X 092
1019	N 088
1020	J 122
1021	M 139
1022	L 118
1031	G 113
1032	J 157
1033	не колер. B2
1034	S 050
1035	F 112
1036	L 118