

ЛАК ПО ДЕРЕВУ АКРИЛОВЫЙ ПАРКЕТНЫЙ VGT

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:

Однокомпонентный водный лак для дерева на акриловой основе для покрытия паркета, мебели и других деревянных поверхностей внутри помещений.

- образует прозрачную плёнку, устойчивую к истиранию (мокрое истирание 0.1 г/м² за 1000 циклов);
- увеличена вязкость, повышена растекаемость, отсутствует блокировка;
- выпускается трёх видов: матовый, полуматовый, глянцевый;
- высокая твёрдость и водостойкость;
- отсутствует блокировка.

СВОЙСТВА И ОСОБЕННОСТИ

Представляет собой молочно-белую вязкую жидкость со слабым запахом. По мере высыхания лак меняет свой цвет от молочно-белого к бесцветному. При полном высыхании лак образует прозрачную плёнку, устойчивую к истиранию (мокрое истирание 0,1 г/м² за 1000 циклов). Имеет хорошую твердость и водостойкость, а также отсутствие блокировки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для лакирования паркета, всех видов деревянных поверхностей внутри помещений всех типов зданий и сооружений (А-В), в т.ч. в помещениях, для которых предусмотрен режим влажной дезинфекции. Выпускается трёх видов: матовый, полуматовый и глянцевый.

СОСТАВ

Водная дисперсия акрилового полимера, антисептические и модифицирующие добавки.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

Колеровка: Возможна тонировка в любой цвет.

Подготовка поверхности: Рабочая поверхность должна быть сухой и не иметь загрязнений. Отслаивающийся старый лак должен быть удалён. Для получения лучшего декоративного эффекта лакируемую поверхность рекомендуется предварительно загрунтовать шлиф-грунтом нашей фирмы и отшлифовать.

Расход: 100-160 г/м²

Способ нанесения: Наносится кистью, валиком или краскопультом. Для получения декоративного эффекта рекомендуется двукратное и более нанесение лака с промежуточной сушкой 2 часа.

Время высыхания:	До отлипа 2 часа, полное высыхание через 48 часов при нормальных условиях.
Сухой остаток:	Не менее 30%.
Плотность:	1,0 г/см ³
Хранение:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Выдерживает замораживание до -15°С, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.
Не рекомендуется:	Наносить при повышенной влажности и температуре ниже +7°С.
Технические условия:	2313-005-32998388-2011 с изм.1,2

WWW.FUKSI.RU
