

## КРАСКА ФАКТУРНАЯ ДЛЯ СТЕН ВГТ

Фактурный материал для получения декоративного рельефного покрытия на бетонных, кирпичных, оштукатуренных и других видах поверхностей.

- отличается высокой водо- и атмосферостойкостью;
- не требует тщательной подготовки поверхности;
- для наружных и внутренних работ;
- образует «дышащее» покрытие;
- скрывает мелкие дефекты стен;
- обладает высокой твёрдостью.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

<b>Колеровка:</b>	Может колероваться колеровочными красками нашей фирмы или окрашиваться сверху.
<b>Уход за покрытием:</b>	Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке достигается через 2 недели.
<b>Белизна:</b>	"Белая" - не менее 87%.
<b>Подготовка поверхности:</b>	Поверхность должна быть сухой и чистой. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены. Перед нанесением материала поверхность рекомендуется загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения, если поверхность пылит, «адгезионной» грунтовкой или «бетонконтакт» нашей фирмы. Использование «адгезионной» грунтовки или «бетонконтакт» позволит получить прочную поверхность с легкой шероховатостью, что облегчит нанесение декоративного материала на основание.
<b>Расход:</b>	0,9-1,5 кг/м <sup>2</sup> при одинарном нанесении.
<b>Способ нанесения:</b>	Нанесение фактурной краски производят после полного высыхания грунтовочного слоя (через 24 часа). Первая стадия нанесения материала при помощи шпателя. Здесь технология мало отличается от шпатлевания. Лучше применять широкий (40-50 см) мягкий шпатель. Сразу после наноса идет стадия придания рельефа, т.к. верхний слой схватывается очень быстро. Рисунок можно получить различный в зависимости от используемого инструмента. Это может быть валик, шпатель, трафарет и др. Если Вы работаете резиновым валиком, то каждый раз перед нанесением рисунка его необходимо смачивать водой. Важно учесть, что работы с фактурной краской следует производить от угла до угла, так как при остановке на ровной стене могут быть видны стыки. Поэтому обычно ее производят следующим образом: один рабочий наносит шпателем краску, другой валиком (шпателем, трафаретом и др.) придает

поверхности рельеф и так, не останавливаясь, до конца или до угла.

<b>Разбавитель:</b>	Вода, не более 5%.
<b>Время высыхания:</b>	Полное высыхание через 48 часов при нормальных условиях.
<b>Сухой остаток:</b>	Не менее 80%.
<b>Плотность:</b>	1,7-1,8 г/см <sup>3</sup>
<b>Хранение:</b>	В плотно закрытой таре при температуре от 0°C до +40°C. Выдерживает замораживание до - 25°C, но не более 5 циклов замораживания-оттаивания. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.
<b>Не рекомендуется:</b>	Окраска наружных поверхностей в дождливую погоду, при повышенной влажности и температуре ниже +7°C.

[WWW.FUKSI.RU](http://WWW.FUKSI.RU)