

# KITCHEN&BATHROOM OLSTA

## КРАСКА ДЛЯ КУХОНЬ И ВАННЫХ

### УЛЬТРАПРОЧНАЯ ВЛАГОСТОЙКАЯ ЛАТЕКСНАЯ КРАСКА

Ультростойкая водно-дисперсионная краска для стен и потолков, выдерживает воздействие влаги, защищает поверхность от появления плесени, грибка и водорослей, легко моется от загрязнений с использованием моющих средств.

- Защищает от образования плесени и грибка
- Обладает повышенной очищаемостью от бытовых загрязнений
- Устойчива к воздействию влаги
- Легко наносится, не оставляя подтеков
- Моющаяся

### КЛАСС УСТОЙЧИВОСТИ К МОКРОМУ ИСТИРАНИЮ ПО СТАНДАРТУ DIN EN 13300

#### Область применения

Краска для кухни и ванной предназначена для нанесения на предварительно подготовленные минеральные основания: бетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, цемент, цементная штукатурка, гипс, гипсовые и гипсокартонные плиты и т.д. Применяется для высококачественной отделки поверхностей внутри сухих и влажных помещений, в том числе в ванных комнатах, душевых и т.д. Рекомендована для поверхностей, к которым предъявляются высокие требования по стойкости к мытью и износу: зрелищные и спортивные сооружения, вокзалы, магазины, кафе и другие общественные объекты. Идеально подходит для окраски кухонь, коридоров, лестничных клеток и других помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой. Может применяться для окраски в зданиях и сооружениях типа А, Б и В (в том числе в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений).

#### Подготовка поверхности

Поверхность должна быть однородной, выровненной, сухой и чистой. Имеющиеся непрочные части и отслаивающиеся слои старых покрытий удалить. Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпаклевочных составов. Шпатлевку отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Пыль удалить с помощью мягкой щетки или пылесосом. Предварительно обработать поверхность грунтом глубокого проникновения Interior Primer

#### Способ нанесения

Перед нанесением тщательно перемешайте краску. Для нанесения используйте валик, кисть или краскопульт. Окрашивание поверхности производить в два слоя при температуре воздуха и поверхности от 5°C до 25°C. Второй слой нанести через 4-6 часов после первого. Время высыхания материалов может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды. Влажная уборка окрашенной поверхности может производиться не ранее, чем через 28 дней после окрашивания.

## Характеристики

Связующее акриловая дисперсия

Разбавитель вода

Расход (л/кв.м в один слой)	12-14 м <sup>2</sup> /л
Сухой остаток (масс. %)	44-46
Плотность (кг/м <sup>3</sup> )	1,3-1,35
Температура нанесения	от +5 до +25°С
Время высыхания слоя	от 4 до 6 часов
Базы	А/С
Система колеровки	по каталогу OLSTA™ NORTHLAND, веерам NSC, RAL, Monicolor NOVA
Срок хранения	48 месяцев при t° от +5 до +25°С
Уход за окрашенной поверхностью	Через 30 дней можно мыть со средствами бытовой химии