



# BELINKA Масло Yacht-TUNG

Масло, используемое для защиты деревянных элементов, изготовленных из более устойчивых пород дерева, которые подвергаются воздействию погодных условий, и деревянных конструкций на яхтах и других судах.

- идеально подходит для полов;
- хорошо проникает в поры древесины;
- хорошо обработанная деревянная поверхность становится водостойкой, имеет шелковистый блеск;
- не закупоривает поры, поверхность паропроницаема и таким образом древесина продолжает «дышать»;
- не желтеет со временем..

ЦВЕТ: Бесцветное.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для защиты деревянных элементов, изготовленных из более устойчивых пород дерева, которые подвергаются воздействию погодных условий, и деревянных конструкций на яхтах и других судах.

Belinka oil tung не образует защитную пленку на поверхности древесины. Поэтому рекомендуется регулярно проверять пропитанные маслом элементы на предмет надлежащей защиты. Обязательные интервалы обработки зависят от типа древесины, механической нагрузки и воздействия влаги. Рекомендуется повторно обрабатывать поверхность два раза в год тем же продуктом.

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед нанесением масла древесина должна быть хорошо просушена, должным образом отшлифована и очищена от пыли, в противном случае не будет соответствующей защиты. Расход зависит от типа древесины, ее предварительной обработки и способа применения. Для повышения долговечности древесины мы рекомендуем обработать ее несколько раз через 24-часовой интервал времени между обработками.

**КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Belinka tung oil - это пропитка для защиты деревянных изделий, находящихся под воздействием атмосферных влияний и изготовленных из более стойких типов дерева такие как дерево для строительства яхт или других судов.

**СОСТАВ:** Тунговое масло.

**МЕТОД НАНЕСЕНИЯ:** Тампон из ткани, кисть (натуральная щетина), валик, погружение.

**КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ:** 1-2 слоя

СРЕДНИЙ РАСХОД 1 ЛИТРА/КГ: 1л на 10-17м.кв.

СРЕДНИЙ РАСХОД НА 1 М.КВ.: 80 мл.

СРЕДНИЙ РАСХОД 1Л/ 1-2 СЛОЯ: 10-17 м.кв.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ: Вода с мылом, бензин, уайт-спирит или нитрорастворитель.

ВЫСЫХАНИЕ: 24 часа

МЕЖСЛОЙНОЕ ВЫСЫХАНИЕ: 24 часа

ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ: Не ниже +15° С.

ХРАНЕНИЕ: От +5 до +30°С.

СРОК ГОДНОСТИ: 24 мес.

УПАКОВОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ: 0,5л.

ПРИМЕЧАНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не допускать замерзания.

---

[WWW.FUKSI.RU](http://WWW.FUKSI.RU)

---