



# Tiefgrund LF, D 314

Грунт для внутренних и наружных работ



## Описание продукта

Назначение и область применения	Высококачественная, глубоко проникающая и укрепляющая грунтовка для усиления адгезии строительных и растворимых смесей и дисперсионных покрытий с основой и между собой. Нормализует впитываемость и укрепляет рыхлые и пылящие основания. Особенно рекомендуется для гипсосодержащих, мелящих и других проблемных оснований. Применение внутри и снаружи помещения.
Свойства	<ul style="list-style-type: none"><li>- Глубокое проникновение в основание и его укрепление.</li><li>- Адгезия на мелкопористых поверхностях.</li><li>- Возможность разбавления до 1:4.</li><li>- Лёгкое нанесение и быстрое высыхание.</li><li>- Не содержит растворитель.</li><li>- Щелочестойкий.</li><li>- Паропроницаемый.</li></ul>
Цвет	Бесцветный. Не смешивать с другими материалами, также с красителями.
Плотность	Около 1,0 г/см <sup>3</sup>
Вид связующего	Водная грунтовка глубокого проникновения на базе специальных синтетических смол в водном растворе.
Состав	Мелкая акриловая дисперсия, вода, добавки, консервант.
Фасовка	5 л, 10 л

## Нанесение

Основание	Пригодны прочные, сухие и чистые основания, технически правильно подготовленные. Мы рекомендуем соблюдать ФОб, ДИН 18 363, часть С, абз. 3. Прочные основания внутри дополнительно грунтовать не нужно. Непрочные покрытия удалить без остатка.
-----------	---



Нанесение	<p>Осыпающиеся основания обработать методом "мокрое по мокрому" до полного насыщения и укрепления поверхности. На других основаниях – как принято в технике грунтования – разбавить до нужной консистенции в зависимости от основания. Добавка воды не должна превышать 50 %, за исключением газобетона, здесь можно добавлять до 100 % воды. Высохшая поверхность не должна блестеть!</p> <p>Нанесение следующих слоев: все дисперсионные краски и синтетические штукатурки марки "düfa".</p> <p>Наносить, как и все грунтовки, кистью. Также возможно нанесение валиком или распылителем (с помощью пригодного устройства), но нанесение кистью обеспечивает безупречно прочное основание.</p> <p>Чтобы сохранить глубокое действие грунта не смешивать с другими лакокрасочными продуктами.</p>
Расход	Около 10 м <sup>2</sup> /л, в зависимости от структуры основания. Точный расход устанавливается пробной покраской на объекте.
Разбавление	В зависимости от состояния основания макс. в соотношении 1:4.
Чистка рабочих инструментов	Сразу после использования промыть водой.
Высыхание	При температуре +20 °С и относительной влажности воздуха 65 %: на отлип 1 час, последующая окраска через 4 часа. При более низкой температуре и высокой влажности воздуха, соответственно, это время увеличивается.
Температура нанесения	Мин. +5°С, макс. +30°С для объекта, материала и воздуха.

## Примечания

Меры безопасности	Хранить в недоступном для детей месте. Пары при распылении не вдыхать. Во время и после нанесения хорошо проветривать помещение. При случайном попадании в глаза или на кожу сразу смыть водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и почву.
Хранение	В сухом, прохладном, защищенном от мороза месте 24 месяца в оригинальной упаковке. После вскрытия использовать в течение одного месяца.
Утилизация	Пустую тару с высохшими остатками краски плотно закрывают крышкой и выносят в места сбора бытового мусора.

## Приложение

Нанесение: Проверка основания см. ФОБ 18 363, часть С, абз. 3

№ п.п.	Основани	Предварительная подготовка и
1.	Новые штукатурки группы раствора Рс, РII и РIII, новый бетон	После двух- трехнедельной сушки (улучшенные места флюатируют) обработать грунтом Tiefgrund LF D 314. На новом бетоне удалить (при необходимости) масло для опалубки при помощи флюатирующего моющего средства и горячей паровой струи.
2.	Минеральные штукатурки, слегка осыпающиеся штукатурки и поверхностно обветренный бетон	Обработать грунтом Tiefgrund LF, D 314
3.	Слегка мелящиеся, прочные старые покрытия. Сильно мелящиеся старые покрытия.	Обработать грунтом Tiefgrund LF, D 314, поверхности предварительно обмыть
4.	Непрочные, отслаивающиеся старые лакокрасочные покрытия и штукатурки	Удалить без остатка и, в зависимости от основания обработать грунтом Tiefgrund LF, D 314
5.	Поверхности с плесенью, мхом и водорослями.	Налет тщательно удалить, промыть и хорошо просушить. После высыхания нанести кистью düfa Premium Allgrund и оставить на 24 часа сохнуть.
6.	Солевые выделения.	Очистить насухую и обработать грунтом " Tiefgrund LF, D 314". На покрытия, нанесенные на неочищенные поверхности, мы гарантии не даем.
7.	Оцинкованные поверхности	Очистить смачивающим агентом при помощи корундового волокна. Хорошо промыть водой. См. техн. лист № 5 BFS.
8.	Кладка из клинкера, силикатного кирпича снаружи	Швы должны быть без трещин, пригодно только для морозостойкого качества, перед нанесением кладка должна иметь естественную влажность. Поверхности, поврежденные сажей, железными солями и никотином прогрунтовать düfa Premium Allgrund, а затем нанести содержащую растворитель фасадную краску.
9.	Длительно эластичные затирки для швов и герметики	Не перекрашивать.

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель /пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.

**Meffert AG**  
Farbwerke

**Meffert**

142434 МО, Ногинский р-н,  
территория «Ногинск-Технопарк», д.14  
Тел. +7 495-221-66-66  
E-Mail: info@profilux.ru

[www.dufa.ru](http://www.dufa.ru)

Техническая информация от: Май 2018